

RASOELASTIC PASTA

Impermeabilizante monocomponente pronto all'uso

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	RASOELASTIC PASTA: Prodotto monocomponente in pasta idoneo per la impermeabilizzazione in ambienti interni di pavimenti e pareti in calcestruzzo, massetti cementizi, intonaci cementizi, rasanti cementizi, malte bastarde e pannelli in cartongesso. In tutti i casi va protetto e coperto con idoneo rivestimento ceramico.
Composizione	RASOELASTIC PASTA : a base di speciali resine resistenti all'acqua, cariche e additivi.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento;▪ Ottima adesione;▪ Ottima impermeabilizzazione;▪ Eccellente resistenza agli alcali;▪ Eccellente resistenza ai sali;▪ Ottima resistenza ai cicli di gelo / disgelo;▪ Ottima resistenza alla penetrazione dell'anidride carbonica;▪ Ottima elasticità e flessibilità.
Lavorazione	<p><u>Preparazione del supporto</u> : Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare olii, disarmanti, polvere e sporco in genere.</p> <p><u>Preparazione dell'impasto</u> : RASOELASTIC PASTA è pronto all'uso dopo aver remiscelato brevemente il prodotto.</p> <p><u>Lavorazione:</u> Come impermeabilizzante : il prodotto va applicato in più mani fino ad uno spessore di circa 0,8 mm. Non applicare il prodotto con sottofondi con umidità maggiore al 3% o in presenza di umidità di risalita continua. Applicazione : a pennello oppure " a rullo "in mani incrociate.</p>
Fornitura	In secchi da 5 Kg e da 15 kg .
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i secchi per lungo tempo dalla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i secchi dalla pioggia.
Pulizia	E' opportuno lavare con acqua gli attrezzi da lavoro, prima che il prodotto asciughi.

RASOELASTIC PASTA

Impermeabilizante monocomponente pronto all'uso

Avvertenze

La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra $+5^{\circ}\text{C}$ ÷ $+35^{\circ}\text{C}$; Non aggiungere altri materiali a **RASOELASTIC PASTA**. Non applicare in presenza di acqua in pressione, in presenza di pressione d'acqua negativa e come impermeabilizzante contro il passaggio del vapore. Non usare per superfici da lasciare a vista, su gesso o anidride o su legno. Stendere **RASOELASTIC PASTA** su superfici ben asciutte. Non applicare su supporti gelati. Non applicare su supporti con bassa resistenza o poco compatti. Proteggere la superficie dal sole battente, dal vento, dalla pioggia e dal gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore
Massa Volumica	Kg / m^3	1300
PH		8,5-9,5
Residuo secco	%	66
Tempo di attesa : (tra la prima e la seconda mano)	Ore	Circa 1
Tempo di essiccazione Prima della posa della ceramica	Ore	Circa 12
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)	$\text{Kg} / \text{m}^2 / \text{mm}$	1,3
Spessore consigliato : - per più mani	mm	0,8
Impermeabilità (1,5 bar per 7 gg.)	SI-NO	SI
Adesione al calcestruzzo	N / mm^2	≥ 1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $\text{U.R.}=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001 : 2008**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94, D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.