

KEYLASTIK BLACK

Impermeabilizante Bicomponente **color nero**

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	KEYLASTIK BLACK : Impermeabilizzante bicomponente color nero idoneo per impermeabilizzare superfici in calcestruzzo, metallo, legno e vecchie guaine bituminose. Inoltre per laterizi, muri di fondazione, locali interrati, verande, balconi e intonaci.
Composizione	KEYLASTIK BLACK : a base di poliurea modificata con bitume, cariche e additivi.
Vantaggi	- Ottima adesione; - Ottima impermeabilizzazione; - Eccellente resistenza agli alcali; - Eccellente resistenza ai sali; - Ottima resistenza ai cicli di gelo / disgelo; - Ottima resistenza alla penetrazione dell'anidride carbonica; - Ottima elasticità e flessibilità. - Applicabile a freddo; - Possibilità di applicazione su sottofondi umidi (ma non con acqua stagnante) a differenza delle membrane poliuretaniche; - Rispetto alle guaine bituminose non tende ad ossidarsi, cristallizzare e perdere elasticità nel passare del tempo.
Lavorazione	<u>Preparazione del supporto</u>: Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare olii, disarmanti, polvere e sporco in genere. Su sottofondi critici pretrattare la superficie con primer epossidico bicomponente EPOXPRIMER S. <u>Preparazione dell'impasto</u>: KEYLASTIK BLACK va mescolato nel rapporto di 1:1 (A : B) Versare tutto il componente B nel contenitore del componente A, mescolando il tutto con un trapano a frusta a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto fluido, omogeneo entro 2 minuti di miscelazione. Evitare una miscelazione manuale. Diluibile con una massimo del 10% con diluente nitro o simili. <u>Lavorazione</u>: Il prodotto va applicato per uno spessore di almeno 1 mm. Per applicazioni di una seconda mano non aspettare più di 24 ore. Stesura con pennello o rullo.
Fornitura	Secchio da 5 Kg (Componente A) Latta da 5 Kg (Componente B)
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre le confezioni per lungo tempo dalla luce solare diretta.

KEYLASTIK BLACKImpermeabilizante Bicomponente **Grigio**

Pulizia	È opportuno pulire gli attrezzi da lavoro con fogli di carta e solvente (raggia, diluenti nitro, ecc). Non usare acqua.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 10°C ÷ +35°C ; • Non applicare in condizioni di pioggia imminente; • Non applicare su superficie con acqua stagnante; • Evitare l'applicazione su membrane bituminose appena posate (attendere almeno 6 mesi)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Parametro	Unità Misura	Componente	Valore
Viscosità	mPa.s a 25°C	A B	20.000 ÷ 50.000 1000 - 3000
Tempo di essiccazione (al tatto)	ore		2 - 4
Tempo di sovra copertura	ore		12 - 24
Durezza	Shore A		65-75
Allungamento	%		> 200
Durata dell'impasto	minuti		45
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)	Kg / m ² / due mani	A+B	0,8 - 1
Spessore consigliato:	mm	A+B	1
Adesione	N/mm ²		1
Impermeabilità (1,5 bar per 7 gg.)	SI-NO		SI

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a **T=25°C ± 1°C** e **U.R.=55%**) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001: 2008**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94, D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quantità.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.