

FISSATIVO ELASTOMERICO

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	FISSATIVO ELASTOMERICO : Fissativo, isolante, impregnante per la preparazione delle superfici murali che vanno finite con rivestimenti plastici. Consigliato per il ripristino di facciate di muri vecchi o con superfici sfarinanti. Idoneo come isolante prima dell'applicazione della PITTURA ELASTOMERICA .
Composizione	FISSATIVO ELASTOMERICO a solvente a base di legante elastomeri viniltoluen acrilici.
Vantaggi	▪ Maggior resistenza all'alcalinità rispetto a qualsiasi emulsione acquosa ; ▪ Elevata capacità di penetrazione nell'intonaco ; ▪ Maggior aderenza nell'intonaco ; ▪ Inattaccabile da muffe e da batteri ; ▪ In fase di applicazione non risente delle basse temperature.
Lavorazione	<u>Preparazione del supporto</u> : Pulire la superficie con cura ed attenzione. Il fondo deve essere spazzolato, assicurandosi di eliminare le parti che si staccano. Eventuali crepe, fessure, buchi, fori o imperfezioni presenti in superficie devono essere stuccate con idonei stucchi o rasanti. Il fondo da trattare deve essere completamente asciutto. <u>Preparazione</u>: FISSATIVO ELASTOMERICO è pronto all'uso. <u>Applicazione del prodotto</u> : FISSATIVO ELASTOMERICO viene applicato con pennello, rullo o a spruzzo. Dopo circa 24 ore può essere sovra verniciato.
Fornitura	In taniche di metallo da 5 o da 25 litri.
Stoccaggio	Conservazione fino a 24 mesi a temperatura ambiente e in confezioni originali sigillati.
Colori	Aspetto trasparente vitreo.
Avvertenze	▪ Accertarsi che gli attrezzi impiegati nella lavorazione siano puliti. ▪ Non aggiungere altri materiali al FISSATIVO ELASTOMERICO. ▪ Il prodotto è classificato pericoloso (v. scheda di sicurezza)

FISSATIVO ELASTOMERICO

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore
Peso specifico	Kg / litro	0,820 ± 0,02
Aspetto :		Trasparente vitreo
Viscosità a 20 °C		12" F/4
Consumo (indicativo in funzione al fondo)	litro / m ²	0,083 - 0,111
Essiccazione a 20 °C	ore	4-6
Sovraverniciabile	ore	24
Diluizione		Pronto all'uso

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio e possono differire dai valori ottenuti in cantiere. I dati di resa e/o consumo sono solo valori indicativi che possono variare a seconda della tecnica di lavorazione e delle caratteristiche di scabrezza e di assorbimento del fondo e quindi non hanno valore impegnativo.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001 : 2008**
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'azienda ne limita la responsabilità alla sola qualità.