INTOKEY più

INTONACO CEMENTIZIO PREMISCELATO

SCHEDA TECNICA

Linea TECHNOKEY
soluzioni tecno-chimiche per la nuova edilizia



MARCATURA CE : UNI EN 998-1

Utilizzo	**INTOKEY più** *: come intonaco premiscelato ad applicazione meccanizzata nei casi dove si richieda una adesione migliorata.*
Composizione	**INTOKEY più** *a base di cemento portland, calce, aggregato calcareo da 0/1,2 mm, fibre e idonei additivi.*
Vantaggi	▪ *Prodotto con* ***Marcatura CE****, conforme alle norme Europee;* ▪ *Prodotto premiscelato e controllato in stabilimento;* ▪ *Contiene sabbia calcarea a che dà al prodotto un'ottima lavorabilità;* ▪ *Ottima lavorazione e resa del prodotto;* ▪ *Ottima adesione;* ▪ *Fibrorinforzato;*
Identificazione	*Seconda la Normativa Europea viene classificata in:* ***GP*** *: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (****UNI EN 998-1****)*
Lavorazione	*Preparazione del supporto:* ▪ *Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza;* ▪ *Eliminare la presenza di olii, disarmanti, polvere e sporco in genere;* ▪ *Rimuovere eventuali efflorescenze saline;* ▪ *Verificare l'adesione e il grado di assorbimento del fondo prima dell'applicazione dell'intonaco;* ▪ *Per supporti critici, lisci o poco assorbenti valutare l'aderenza dell'intonaco al fondo, se necessario, trattarlo con un aggrappante tipo* **MALTA DA RINZAFFO**. *Preparazione dell'impasto: mescolare* **INTOKEY più** *con circa* ***4,0*** *÷* ***4,1*** *litri di acqua pulita per sacco da* ***25 kg*** *con mescolatore o in betoniera per 2-3 minuti finché l'intonaco raggiunge la giusta consistenza cremosa.* *Applicazione dell'intonaco:* ▪ **INTOKEY più** *può essere spruzzato con quasi tutte le intonacatrici presenti in commercio;* ▪ *Si può applicare fino ad un massimo di 2 cm in una mano, per spessori maggiori ai 2 cm si consiglia attendere almeno 1 gg. prima di applicare un secondo strato, avendo l'accortezza di irruvidire bene il primo;* ▪ *Valutare l'inserimento di una rete portaintonaco;* ▪ *Raggiunta la fine presa, procedere ad irruvidire la superficie.*

Fornace Sberna Srl ï Strada Colli Nord n.12 ï 46049 Volta Mantovana (MN)
Tel. 0376-801551 Fax. 0376-801498 e-mail : info@sberna.it www.sberna.it

INTOKEY più

INTONACO CEMENTIZIO PREMISCELATO

Fornitura	*In sacchi di carta da **25** Kg; 40 sacchi su bancali Eur*
Conservazione	*Il prodotto si conserva fino a **6** mesi in confezioni integre.*
Stoccaggio	*In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta.Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.*
Avvertenze	*La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i **+ 5°C** ÷ **+35°C**; Non aggiungere altri materiali a **INTOKEY più**.*

***CARATTERISTICHE TECNICHE** :*

Parametro	***Unità Misura***	***Valore***	***Rif. Normativa***
Massa Volumica (malta indurita)	*Kg / m³*	***å** 1400*	*UNI EN 1015-10*
Granulometria	*mm*	*0 / 1,2*	*UNI EN 1015-1*
Consumo/Resa** (indicativo in funzione al tipo di fondo)* - ***Intonaco ** valore variabile in funzione al tipo di supporto*	*Kg / m² / cm*	***å** 13,5 **	
Spessore consigliato: • ***Intonaco*** *Nb. Per sp. > 20 mm valutare inserimento di una rete porta intonaco*	*mm*	*10 ÷ 20*	
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (µ)	*-*	*14*	*UNI EN 1015-19*
Resistenza alla compressione (28 gg) - ***Intonaco***	*N / mm²* *Categoria*	***Ó**5* *CSIII*	*UNI EN 1015-11*
Adesione	*N / mm²*	***Ó**1*	*UNI EN 1015-12*
Reazione al fuoco	*Euroclasse*	*A1*	*UNI EN 13501-1*
Conducibilità Termica	*W / m.K*	*0,43 ÷ 0,50*	*UNI EN 1745*
Assorbimento dâacqua	*Kg / (m²xmin^{0,5})*	*Cat. W1*	*UNI EN 1015-18*

*I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a **T=20°C ± 1°C** e **U.R.=65% ± 5%**) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità dâacqua dâimpasto superiori ai valori indicati.*

NOTE

- *La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001 : 2008***
- *In applicazione al Regolamento **EU** n. **305/2011** **INTOKEY più** a marcatura **CE** è conforme alle disposizioni della Norma Europea **EN 998-2** .*
- *Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94, D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).*
- *Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.*
- *La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dallâimpiego improprio e/o non corretto del prodotto.*
- *Lâimmagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quantâaltro.*
- *Lâutilizzatore deve controllare lâidoneità del prodotto allâuso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.*

Fornace Sberna Srl ï Strada Colli Nord n.12 ï 46049 Volta Mantovana (MN)
Tel. 0376-801551 Fax. 0376-801498 e-mail : info@sberna.it www.sberna.it