





INFORMATIVA TECNICA

THERMOKEY BIO

UTILIZZO:

Intonaco Termoisolante a base calce idraulica naturale, specifico per lasolamento termico di pareti, soffitti e facciate esterne. Idoneo per interventi di risanamento, ripristino o ristrutturazioni di facciate, isolamenti continui e con assenza di fughe.



Isolante / Resistente / Anticondensa Traspirante e Naturale Fibrorinforzato

fa parte del sistema %a cappotto %i



COMPOSIZIONE:

■ THERMOKEY BIO a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 , inerti minerali leggeri, fibre.

DATI TECNICI:

Resistenza compressione : 0,9 N/mm²

■ Adesione : > 0,3 N / mm²

■ Permeabilità al vapore : µ < 15</p>

Conduttività termica : = 0,09 W/m.K

Classe Reazione al fuoco : A1

VANTAGGI:

- Soluzione ideale per i sistemi %a cappotto
 per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni nella Bioedilizia;
- Presenta una elevata permeabilità al vapore acqueo ;
- Elimina i classici ponti termici ;
- Impedisce la formazione di condense e muffe;
- Prodotto molto leggero ;
- Conforme alla EN 998-1 (Classe T2)

LAVORAZIONE:



a mano / a macchina

Art.	Peso Sacco	N° Sacchi /	Granulometria	Consumo (indicativo)	Consumo (indicativo)
	(Litri)	Bancale	(mm)	(sacchi / m²/ sp. 4 cm)	(Kg/m²/cm)
THBLC	50	60	0 - 3	1,23	4