

FORTE

UTILIZZO :



**RASANTE
FIBRORINFORZATO - TIXOTROPICO**

**Specifico come
AGGIUNTA DI RINFORZO FIBRATO
per la**



**Í nel caso che si richieda dar maggior
resistenza e protezione Í**

Come rasante :

nella proporzione 1 (FORTE) : 1 (STABILITURA).

Come finitura

nella proporzione 1 (FORTE) : 3 (STABILITURA).

COMPOSIZIONE :

FORTE :

A base di cemento bianco, inerti siliceo-carbonatici selezionati, fibre e idonei additivi.

CARATTERISTICHE :

- R compressione ~ 7 N/mm²
- Adesione ~ 1 N/mm²
- $\mu = 18$
- Marcatura CE : UNI EN 998-1

VANTAGGI :

- Ottima lavorabilità ;
- Ottima resistenza e adesione ;
- Ottima protezione agli agenti atmosferici;
- Elevata ritenzione d'acqua.

APPLICAZIONE :

con spatola metallica e frattazzino in spugna.



Art.	Peso Sacco (Kg)	Granulometria (mm)	Consumo (kg/m ² /mm)	N° Sacchi / Bancale
FOR	25	0 / 0,6	1,4 È 1,6	40