

FORTE

Rinforzo per Stabilitura più

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	FORTE : Rasante fibrato tixotropico per la rasatura di intonaci di fondo con superficie non regolari o grezze. Specifico per rinforzare la STABILITURA PIU sia per la rasatura di superfici e sia per la finitura di pareti interne e/o esterne.
Composizione	FORTE : a base di cemento bianco, inerti selezionati (sabbia siliceo-carbonatica), fibre e additivi che ne conferiscono una buona adesione, traspirabilità e resistenza finale. Colore bianco minerale.
Vantaggi	▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento; ▪ Prodotto con Marcatura CE conforme alla Norma Europea ▪ Contiene sabbia siliceo-carbonatica che dà al prodotto un'ottima lavorabilità; ▪ Buona adesione e resistenza meccanica alla compressione; ▪ Eccellente resistenza agli alcali; Buona traspirabilità; Elevata ritenzione d'acqua ;
Lavorazione	Preparazione del supporto : Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare olii, disarmanti, polvere e sporco in genere. Preparazione dell'impasto : FORTE è pronto all'uso e va mescolato con 6,2 ÷ 6,7 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg. Impiegare un trapano a frusta a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione. Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi. NB. Come rinforzo per la STABILITURA PIU (V. Allegato)
Fornitura	In sacchi di carta da 25 Kg su bancali.
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C ÷ +35°C;

CARATTERISTICHE TECNICHE : **FORTE**


Parametro	Unità Misura	Valore	Rif. Normativa
Massa Volumica (Malta indurita)	Kg / m ³	≅ 1300	
Granulometria	mm	0 / 0,6	UNI EN 1015-1
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)	Kg / m ² / mm	1,2 ÷ 1,4	
Spessore consigliato :	mm	1 - 3	
Resistenza alla compressione (28 gg)	N / mm ²	Ó 7 (CSIII)	UNI EN 1015-11
Adesione	N / mm ²	Ó 1	UNI EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	Kg / m ² x min ^{0,5}		UNI EN 1015-18

FORTE

Rinforzo per Stabilitura più

Categoria	Cat.	W1	
Conduttività Termica (λ)	W / m.K	0,39 - 0,46	UNI EN 1745
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (μ)	-	18	UNI EN 1015-19
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	UNI EN 13501-1

ALLEGATO :



Lavorazione :

- **Come rasante** *fibrorinforzato-traspirante* **fi** Viene preparato nella proporzione 1 (FORTE) : 1 (STABILITURA). Versare in un idoneo recipiente 6,2 ÷ 6,7 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg di **FORTE**, e aggiungere lentamente la **STABILITURA più** mescolando con un trapano a frusta a basso numero di giri, sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo. Continuare a mescolare per circa 2 minuti. Lasciare il tutto a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi.
- **Come finitura** *fibrorinforzata-traspirante* **fi**: Viene preparato nella proporzione 1 (FORTE) : 3 (STABILITURA). Versare in un idoneo recipiente 6,2 ÷ 6,7 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg di **FORTE**, e aggiungere lentamente la **STABILITURA più** mescolando con un trapano a frusta a basso numero di giri, sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo. Continuare a mescolare per circa 2 minuti. Lasciare il tutto a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi. Si consiglia di stendere il prodotto in due mani. Potrà poi essere finito con frattazzo di spugna. Il prodotto, una volta essiccato, deve essere tinteggiato con una pittura tipo **PITTURA ACRILSILOSSANICA**.

CARATTERISTICHE TECNICHE : **FORTE** + **STABILITURA più**

Parametro	Unità Misura	Valore come Rasante 1 : 1	Valore come Finitura 1 : 3	Rif.Normativa
Massa volumica della malta essiccata	Kg / m ³	1350	1300	UNI EN 1015-10
Granulometria	mm	1 mm	1 mm	UNI EN 1015-1
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)	Kg / m ² / mm	1,4	1,2	
Spessore consigliato per mano :	mm	2 ± 1	1	
Resistenza alla compressione (28 gg)	N / mm ²	4	1	UNI EN 1015-11
Categoria		CSII	CSI	
Adesione	N / mm ²	> 0.8	> 0.5	UNI EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	Kg / m ² xmin ^{0,5}			UNI EN 1015-18
Categoria	Cat.	W1	W0	
Coef. diffusione vapore acqueo (μ)	-	15	10	UNI EN 1015-19
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	A1	UNI EN 13501-1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a T=20°C ± 1°C e U.R.=65% ± 5%) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La Fornace Sberna srl è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità secondo la Norma ISO 9001 : 2008
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (D.L. 626/94 , D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni).
- La ditta Fornace Sberna srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quantità.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.