

FORTE TEK

UTILIZZO :

Rasante fibrorinforzato :

impiegato per la rasatura di intonaci di fondo a base calce e cemento.

Rinforzo fibrorinforzato :

utilizzato anche per rinforzare la
STABILITURA PIÙ.

(contiene una speciale microfibra che non interferisce nella fase di frattazzatura finale)



• **TRASPIRANTE**

• **FIBRORINFORZATO**

COMPOSIZIONE :

▪ **FORTE TEK:**

a base di cemento, sabbia siliceo-carbonatica, fibre e idonei additivi.

CARATTERISTICHE :

- *R compressione : 7 N/mm²*
- *Adesione : ~ 1 N/mm²*
- *Permeabilità al vapore acqueo : $\mu = 18$*

VANTAGGI :

- *Prodotto di qualità predosato e controllato in stabilimento.*
- *Buona adesione ;*
- *Colore : grigio chiaro ;*
- *Traspirante ;*
- *Conforme alle norme Europee EN 998-1.*



LAVORAZIONE :



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
FORLT	25	40	0 - 0,6	(1,40 a 1,60)