

RASOFORTE

UTILIZZO:



- **Rasante / Finitura**
- **Vasto raggio di applicazione su supporti cementizi e a calce**
- **Fibrorinforzato / Idrofugato**
- **Frattazzabile**

- **Nei sistemi a cappotto:**
Applicare il **RASOFORTE** in due mani sullo strato di rasante tipo:

TECHNOKAP, TECHNOKAP WHITE, KEYKAP ...

- **Idoneo per la rasatura e finitura di superfici in calcestruzzo o su intonaci di fondo.**

Nb.- Il prodotto va tinggiato con idonea pittura tipo Pittura Acrilsilossanica, dopo la relativa maturazione del Rasoforte.

COMPOSIZIONE:

RASOFORTE:

A base di cemento bianco, calce, sabbia silicea, fibre e additivi.

CARATTERISTICHE:

Resistenza compr. (28gg) $\geq 8 \text{ N} / \text{mm}^2$
Adesione $\geq 0,70 \text{ N} / \text{mm}^2$
Coef. Diffusione vapore acqueo (μ) = 25

VANTAGGI:

- Contiene **sabbia silicea** che dà al prodotto un'ottima **lavorabilità** oltre ad una elevata **resistenza** agli agenti atmosferici;
- **Fibrorinforzato;**
- **Ottima adesione;**
- **Idrofugato;**
- **Frattazzabile;**
- **Colore: bianco minerale;**
- **Conforme alle norme Europee EN 998-1.**



APPLICAZIONE:



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Spessore (mm)	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
RKF0,5	25	40	0,5	1 - 2	(1,30 a 1,40)