

CALCESTRUZZO ALLEGGERITO

UTILIZZO :

Per la formazione di **getti alleggeriti** dove sia richiesto di non appesantire le strutture esistenti (es. vecchi solai in legno, ferro o latero-cemento).



- **LEGGERO E RESISTENTE**
- **OTTIMA LAVORABILITÀ**
- **UNICO 1500 DA 33 N/mm²**



COMPOSIZIONE :

■ CALCESTRUZZO ALLEGGERITO 1500:

costituito da legante cementizio, aggregati minerali leggeri e aggregato siliceo.

CARATTERISTICHE :

Massa Volumica (indurita) = **1550 kg/m³**

Classe resistenza a compressione: **LC 30/33**

Rck (caratteristica cubica min.) = **33 N / mm²**

Classe consistenza : **S4 fluida**

Tempo inizio/fine presa : **5 / 7 ore**

Tempo Lavorabilità : **20 minuti**

VANTAGGI :

- Contiene aggregato **siliceo** ;
- Elevata **resistenza** meccanica ;
- Prodotto **leggero** ;
- Prodotto con **inerti naturali** ;
- Sacchi in PVC **a norma** ;
- Le caratteristiche del prodotto sono conformi alla Norma **UNI EN 206-1**, utilizzando la dose d'acqua indicata nella scheda tecnica.



Rck (Resistenza Caratteristica Cubica Minima) = **33 N/mm²**
Conforme alla Norma UNI EN 206-1

Art.	Peso Sacco (litri)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (sacchi / m ³)
CJALL22	22	60	0 ñ 11	69 - 71