

PRIMER AI SILICATI

SCHEDA TECNICA



soluzioni tecno-chimiche per la nuova edilizia



Bianco o colorato

Utilizzo	PRIMER AI SILICATI : Primer o fissativo per interni ed esterni da applicare su intonaci di fondo minerali, su intonaci trattati con pitture a base di resine sintetiche (importante la sverniciatura in modo da favorire il contatto tra silicato e supporto) o su rasanti specifici e compatibili con il primer ai silicati. Idoneo come isolante prima dell'applicazione del RIVESTIMENTO AI SILICATI .
Composizione	PRIMER AI SILICATI a base di silicato liquido di potassio stabilizzato al quarzo fine pigmentato.
Vantaggi	- Protegge il Rivestimento ai Silicati dall'alcalinità del rasante o intonaco di fondo; - Rende uniforme l'assorbimento del fondo; - Facilita l'applicazione e l'aderenza del Rivestimento ai Silicati; - Può essere scelto con la stessa tinta del rivestimento; - Migliora la copertura e la resa.
Lavorazione	<u>Preparazione del supporto</u> : Pulire la superficie con cura ed attenzione. <u>Preparazione</u>: PRIMER AI SILICATI è pronto all'uso e va diluito con circa 20%-30% di acqua pulita, tale % può variare in funzione al tipo di fondo o applicazione. <u>Applicazione del prodotto</u> : PRIMER AI SILICATI viene applicato con pennello o rullo. Dopo circa 24 ore si può procedere all'applicazione del Rivestimento.
Fornitura	In secchielli di plastica riciclabili da 15 litri .
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo e in contenitori chiusi. Conservazione fino a 6 mesi a temperatura ambiente e in confezioni originali sigillati.
Colori	Bianco o colorato (v. mazzetta COLORI).
Avvertenze	- La temperatura di applicazione del prodotto PRIMER AI SILICATI deve essere compresa tra i + 5°C ÷ + 30°C con umidità relativa non superiore al 60-70% in assenza di polvere, fumi, vento e pioggia. - Accertarsi che gli attrezzi impiegati nella lavorazione siano puliti. - Prima dell'applicazione bisogna controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità di colore corrisponda all'ordine. Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

PRIMER AI SILICATI

- Considerando la natura chimica del prodotto, è necessario che non venga a contatto con vetro, metallo e ceramica;
- Non può essere applicato su legno o gesso.
- Non aggiungere altri materiali al **PRIMER AI SILICATI**.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore
Peso specifico	Kg / litro	1,5 ± 0,05
Aspetto		opaco
Viscosità (Brookfield RVF) a 20°C		tixotropico
Permeabilità al vapore acqueo (μ) Strato d'aria equivalente (Sd)	m	0,002
Essiccazione (a 20°C)	Ore	24
Consumo (indicativo in funzione al fondo)	litro / m ²	0,09 -0,125
Diluizione (con acqua pulita)	%	20 - 30

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $U.R.=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati. I dati di resa e/o consumo sono solo valori indicativi che possono variare a seconda della tecnica di lavorazione e delle caratteristiche di scabrezza e di assorbimento del fondo e quindi non hanno valore impegnativo.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'azienda ne limita la responsabilità alla sola qualità.