

INTONACHINO BIO

UTILIZZO :

*Finitura tipo civile per interni ed esterni da applicare su intonaci di fondo a base di calce o intonaci termoisolanti a base calce. Prima della finitura si consiglia applicare un rasante traspirante tipo **RASO BIO**.*

Da tinteggiare con idonea pittura.



***Finitura al civile
Traspirante
a base calce idraulica naturale***

COMPOSIZIONE :

- **INTONACHINO BIO** a base di calce idraulica naturale, inerti selezionati (sabbia silicea).

CARATTERISTICHE :

- R compressione = **1 N/mm²**
- Adesione = **0,2 N/mm²**
- Coeff. Diffusione vapore **$\mu = 4$**

VANTAGGI :

- Prodotto con **Marcatura CE**, conforme alle norme Europee **UNI EN 998-1**;
- Elevato grado di permeabilità al vapore acqueo che lo rende altamente **traspirante**;
- Colore : **nocciola chiaro o bianco**


PRODOTTO NATURALE

APPLICAZIONE :

- Stesura con la spatola metallica o cazzuola americana e rifinitura con frattazzino in spugna.



Art.	Colori	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
TFBION TFBIO	Nocciola chiaro	25	40	1-1,2	(1,5 ÷ 1,7)
	bianco				