

COCCIOPESTO

UTILIZZO :

Intonaco di fondo naturale :

• • come intonaco di fondo nei cicli di restauro e ristrutturazione a base calce idraulica naturale e cocchiopesto.



INTONACO STORICO

- **A BASE CALCE**



TRASPIRANTE



AMBIENTE ABITATIVO SANO

COMPOSIZIONE :

COCCIOPESTO

A base di calce idraulica naturale NHL 3,5, cocchiopesto macinato, fibre.

CARATTERISTICHE :

- R compressione (28gg) = **1,5 N/mm²**
- Adesione = **0,2 N/mm²**
- Coef. Diffusione al Vapore : **$\mu = 8$**

VANTAGGI :

- Composto da materiali naturali utilizzati da secoli nell'edilizia storica;
- Marcatura **CE** secondo la **EN 998-1**



PRODOTTO NATURALE

LAVORAZIONE :

- Si impasta con mescolatore orizzontale o betoniera. (v. scheda tecnica)
- Applicazione a mano a a macchina.



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Spessore intonaco Consigliato x mano (mm)	Consumo Intonaco (indicativo) (Kg/m ² /cm)
CPJ	25	60	0 Æ 3	15	15 - 16