SABBIACEMENTO *più*

UTILIZZO:

Massetto cementizio tradizionale impiegato per la realizzazione di pavimentazioni interne ed esterne in ceramica, cotto, pietre naturali, ecc.

MASSETTO TRADIZIONALE PREDOSATO

Mediorapido – 8 giorni

ESENTE DA INERTI RICICLATI E DA METALLI PESANTI

COMPOSIZIONE:

- **SABBIACEMENTO piu':**

  costituito da legante cementizio e aggregato siliceo.

CARATTERISTICHE:

*Resistenza alla compressione: ≥ **25** N/mm²*

*Resistenza alla flessione: ≥ **6** N/mm²*

*Tempo di asciugatura: ≥ **24** ore (ceramica)*

*Tempo di asciugatura: > **8** gg. (legno, ecc)*
*> **24** ore (ceramica)*

*Pedonabilità: ≥ **24** ore*

VANTAGGI:

- *Prodotto predosato e controllato in stabilimento;*
- *Contiene sabbia **silicea**;*
- *Elevata **resistenza** meccanica;*
- *Sacchi in PVC **a norma**;*
- ***Marcatura CE: UNI EN 13813.***

LAVORAZIONE:



Art.	*Peso Sacco (Kg)*	*N° Sacchi / Bancale*	*Granulometria (mm)*	*Spessore min. consigliato (cm)*	*Consumo indicativo (kg / m² / mm)*	*Consumo indicativo (sacchi / m³)*
SJRAP	**25**	**60**	**0 – 6**	**4**	**1,7 – 1,8**	**70**