


# FONDOKEY TERMOLIGHT

## UTILIZZO



## INERTI MINERALI

**Alleggerito, Fibrorinforzato, Termoacustico.**



Viene impiegato per :

- Esecuzione di **piani inclinati** su tetti ;
- **Platee di fondazioni** a contatto con il terreno, vespai, ecc.
- **Riempimento di solai** che presentano tubazioni, cavità ecc.
- Per il **riempimento di solai** che presentano diversi dislivelli.
- Per **alleggerire** i carichi relativi al peso proprio dei solai.

## COMPOSIZIONE

### FONDOKEY TERMOLIGHT :

Premiscelato composto da legante cementizio, inerti minerali leggeri, fibre e speciali additivi.

## CARATTERISTICHE

- Resistenza compressione ~ **2 N/mm<sup>2</sup>**
- Resistenza flessione ~ **1 N/mm<sup>2</sup>**
- Cond. Termica : = **0,13 W / m.k**
- Calpestabile : dopo **24 ore**

## VANTAGGI

Contribuisce all'isolamento termico nel rispetto dei valori limite della trasmittanza termica (**U**) nel caso di strutture opache orizzontali. (Rif. **DLgs 311/2006** e successive variazioni)

## LAVORAZIONE

- Viene miscelato, pompato, costipato e quindi livellato con una staggia.
- Prima di coprire lo strato del sottofondo è necessario controllare la maturazione e il grado di umidità richiesto.



Art.	Confezione Sacco ( litri )	Granulometria ( mm )	Confezioni / bancale	Resa Sacchi / m <sup>3</sup>
<b>FTL</b>	<b>50</b>	<b>0 / 3</b>	<b>60</b>	<b>30</b>